SFF-1518

Caratteristiche	Test	Valore	Unità
Peso		510	g/m²
Densità fili Dtex		1000x1000	D
Fili		18x18	fili/cm
Resistenza alla trazione (ordito/trama)	ISO 13934-1: 2013 C.R.E.STRIP METHOD	2200 2000	N/5cm
Resistenza allo strappo (ordito/trama)	ISO 13937-2:2000 C.R.E. SINGLE TONGUE METHOD	160 170	N
Allungamento (ordito/trama)	ISO 13934-1: 2013 C.R.E.STRIP METHOD	20 23.5	%
Coefficiente di adesione del bilaminato (ordito/trama)	ISO 2411:2000 C.R.E	46 35	N/5cm
Resistenza alla flessione	DIN 53351 TEST ESEGUITO A: -20°C, 400 CICLI	nessun cambiamento	